

Контракт № 643/82663090-42826
 Наряд-заказ № 902/6-27
 Вагон **61836763**
 Ж-д код получателя 3236

Шифр СГМ
 Масса, т. **65,065**

Фондодержатель

Упаковка

СВЯЗКИ

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ, АДРЕС Акционерное общество "Северсталь Дистрибуция" 162603, Россия, Вологодская область, г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 17
 СТАНЦИЯ 302403 ЧЕРЕПОВЕЦ-ПРИСТАНЬ

49

Наименование продукции Арматура в прутках
 ГОСТ, ТУ на продукцию ГОСТ Р 52544-06
 ГОСТ, ТУ на профиль ГОСТ Р 52544-06

№ поз	Номер плавки	ШАУ	Марка, категория	СОРТ	Профиль, размер, мм	Длина	Кол-во пачек	Брутто, т	Нетто, т	Класс прочн ости	Гр. Пов.	Кат. кач.	Группа марок	Крив.
30	160173		A500C		12	11700	1	2,651	2,641					
30	160350		A500C		12	11700	11	40,714	40,604					
30	160351		A500C		12	11700	6	21,880	21,820					
Итого:							18	65,245	65,065					

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

№ п/п	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	As %	Mo %	V %	Ca %	Sn %	C экв %
1	0,17	0,16	0,52	0,012	0,035	0,09	0,11	0,20	0,002	0,007	0,008	0,011	0,003	0,001	0,009	0,30
2	0,17	0,15	0,51	0,014	0,016	0,12	0,11	0,21	0,002	0,010	0,008	0,016	0,002	0,001	0,010	0,30
3	0,17	0,14	0,50	0,012	0,018	0,11	0,12	0,22	0,002	0,007	0,009	0,012	0,002	0,001	0,010	0,30

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

№ п/п	Временное сопротивление разрыву Н/мм2	Предел текуч. Н/мм2	Отношение вр.сопр.к пр.тек.	Отн. удл. %	Равном. удл. %	Холодный изгиб
1	640	575	1,11	20,5		УД
2	670	610	1,10	20,5		УД
3	645	580	1,11	23,5		УД

ПРИМЕЧАНИЕ Способ производства - термомеханически упрочненный.
 ГОСТ на марку ГОСТ Р 52544-06
 Номера пачек 1)11 2)12,19,20,21,24,25,28,29,31,33,34 3)01,02,04,05,06,15
 Настоящий сертификат качества действителен только на территории СНГ
 При переписке по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата
 Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

КОНТРОЛЕР

Новикова О.Ю.

БРИГАДИР

Похлебаев Р.А.

Дата печати:

29.02.2016

